PRB
PLANIRÉNOV

ENDUIT DE RAGRÉAGE MURAL INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, SANS DÉCAPAGE DE L'ANCIEN REVÊTEMENT. PÂTE PRETE À L'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi de granulométrie fine, pour le ragréage des murs. Il s'utilise pour la remise en conformité des supports sans décaper l'ancien revêtement (enduits ciments ou plastiques).

Il est spécifique pour appliquer sur un produit organique, mais aussi sur des supports courants (bétons, enduits...). C'est un enduit qui offre une bonne adhérence ainsi qu'un durcissement rapide.

Il s'utilise en épaisseur :
- de une à deux passes de 2 ou 3 mm maxi,
- l'épaisseur finie ne doit pas dépasser 5 mm.
Il a une finition de couleur blanc cassé et d'aspect fin.

DOMAINE D'EMPLOI

MURAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

• USAGE

Il s'utilise dans le cadre de la rénovation sur les supports anciens mais aussi sur les supports neufs.

• SUPPORTS ADMISSIBLES

en extérieur :
– briques, parpaings, béton,
– enduits ciment,
– enduits organiques (peintures, crépis, ...) présentant une bonne adhérence.

NB : *Le **PLANIRÉNOV** apporte un complément d'imperméabilisation, mais en aucun cas n'assure l'étanchéité. Le mur doit assurer lui-même son imperméabilité.*

en intérieur :
– tous les supports cités ci-dessus,
– béton cellulaire,
– plaques de plâtre cartonnées,
– carreaux de plâtre, plâtre,
– pâte de verre, grès cérame.

• SUPPORTS INTERDITS

– Revêtements d'imperméabilisation ou d'étanchéité.
– Supports exposés à des remontées d'humidité par capillarité (soubassement).

• REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Le **PLANIRÉNOV** peut-être recouvert d'un revêtement tel que :

en intérieur :
– revêtements de murs plastiques collés (et assimilés),
– revêtements de murs textiles collés ou tendus,
– papiers peints,
– peintures, RPE, RPSE.

en extérieur :
– peintures, RPE, RPSE,
– revêtements d'imperméabilité.

sont interdits :
– enduits hydrauliques,
– mortier-colle ciment,
– peintures minérales.

• COLLES ASSOCIÉES

– Colles époxy ou polyester.
– Colle en phase dispersion (vinylique ou acrylique).

• CONDITIONS D'APPLICATION

– Mise en œuvre par des températures comprises entre 5°C et 30°C.
– Ne pas appliquer sur des supports gelés, surchauffés, trop humides ou par temps de gel.
– Eviter les courants d'air lors de l'application.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

– Copolymères Acryliques en émulsion.
– Charges minérales.
– Adjuvants spécifiques.

• PRODUIT

PÂTE :
– Masse volumique apparente : 1,7 ± 0,1 T/m^3
– Granulométrie inférieure à 120 µ
– Aspect : couleur blanchâtre.

NB : *valeurs obtenues en laboratoire, pouvant subir quelques modifications suivant les conditions de mise en œuvre.*

MISE EN ŒUVRE

Les conditions générales de mise en œuvre sont celles des prescriptions techniques d'exécution des enduits de ragréage des murs, éditées par le CSTB.

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

– Les supports seront sains, propres, exempts de toutes traces d'huile de décoffrage, de cire ou de toutes autres pulvérulences.
– Eliminer par grattage les parties friables et par lessivage les taches (cire, ...).
– Dans tous les cas le support doit être soigneusement nettoyé et dépoussiéré.
– Dans le cas de fortes chaleurs et sur un support sec, absorbant ou lisse, il est conseillé d'humidifier le support quelques heures auparavant.

– Dans le cas d'un support pulvérulent ou très absorbant, l'usage d'un fixateur de fond est obligatoire (ACCROFOND I).
– Sur les enduits plastiques très structurés (crépis roulés..), écrêter les reliefs avec un racloir ou une disqueuse, puisque l'épaisseur maximale par passe est de 3 mm.

• APPLICATION

Selon les règles de l'art.
– Il s'applique à la lisseuse inox, à la truelle, à la taloche bois ou plastique, au couteau à enduire.
– Elle se fait en une ou deux passes de 2 ou 3 mm maxi.
– Le délai d'attente entre 2 passes est de 4 h pour une épaisseur de 3 mm.
– L'épaisseur maximale finale doit être de 5 mm maxi
Tout rajout d'eau est déconseillé, possibilité d'ajouter jusqu'à 1 % d'eau maxi dans le but d'amener le produit à une bonne consistance d'application.

• FINITION

– En général, il faut attendre 2 à 3 jours minimum pour la pose des revêtements.
Remarque : les délais sont donnés pour une température de 20° C et pour une épaisseur d'application de 2 mm.

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

– Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
– Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.



Température

Manuelle

CONDITIONNEMENT

– Seau de 25 kg.
– Palette de 22 seaux soit 0,550 T sous gaine thermorétractable.
– Marquage : résumé du mode d'emploi, date et heure de fabrication, numéro de lot.

25 kg

CONSERVATION

– Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel : 12 mois

NB : tout seau entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.

CONSOMMATION

– de 1,5 à 2 kg/m² par mm d'épaisseur.